



CANAL TIPO AMERICANO

La canal es un producto metalúrgico de forma en U, bajo norma ASTM A36 y en longitudes de 6 metros. Estas se utilizan principalmente para la elaboración de estructuras livianas y pesadas, dada su gran resistencia y dimensiones compactas.

Tabla de Espesores

REFERENCIA	PESO		DIMENSIONES						SUPERFICIE	
	(kg/m)	(lb/ft)	h(mm)	b(mm)	tw(mm)	tf(mm)	d(mm)	A(mm ²)	AL(m ² /m)	AG(m ² /t)
3"	6,1	4,1	76,2	35	4,3	6,9	38	7,81	0,277	45,47
3"	7,4	5,0	76,2	37	6,6	6,9	38	9,48	0,281	37,95
3"	8,9	6,0	76,2	40	9	6,9	38	11,3	0,288	32,35
4"	8	5,4	101,6	40	4,7	7,5	66	10,3	0,347	43,36
4"	10,8	7,2	101,6	43	8,2	7,5	60	13,7	0,352	32,55
6"	12,2	8,2	152,4	48	5,1	8,7	107	15,5	0,478	39,19
6"	15,6	10,5	152,4	51	8	8,7	107	19,9	0,484	31,05
6"	19,3	13,0	152,4	54	11,1	8,7	105	24,7	0,490	25,39
8"	17,1	11,5	203	57	5,6	9,9	156	21,8	0,564	33,22
8"	20,5	13,7	203	59	7,7	9,9	156	26,1	0,577	28,82
8"	27,9	18,5	203	64	12,4	9,9	156	35,5	0,584	21,41
10"	22,8	15,3	254	65	6,1	11,1	203	29	0,692	30,85
10"	30	20,0	254	69	9,6	11,1	203	37,9	0,701	23,98
10"	37	25,0	254	73	13,4	11,1	203	47,4	0,713	19,52
10"	45	30,0	254	76	17,1	11,1	203	56,9	0,721	16,58
12"	30,8	20,7	305	74	7,2	12,7	248	39,3	0,825	26,60
12"	37	25,0	305	77	9,8	12,7	248	47,4	0,841	22,71
12"	45	30,0	305	80	13	12,7	248	56,9	0,824	18,27

Normas

ASTM A36 = NTC 1920: Acero estructural al carbono.


ASTM A529 =- NTC 4007: Siderurgia. Especificaciones para el acero al carbono manganeso, de alta resistencia y calidad estructural.

ASTM A572 = NTC 1985: Aceros de calidad estructural de alta resistencia baja aleación al niobio (columbio) - vanadio.

ASTM A6 = NTC 4537: Requisitos generales para barras, chapas, perfiles y tablestacas de acero laminado estructural.

Usos

Maquinaria /Estructuras
Columnas /Vigas
Carrocerías /Soportes



Servicios de Corte:

Corte de Vigas y Perfiles