
CUBIERTA *TRAPEZOIDAL*

*Posibilidad de cortar a la medida según la cantidad.



CUBIERTA TRAPEZOIDAL

Nuestras cubiertas son la solución ideal para techos, fachadas y cerramientos con un estilo vanguardista. Manejamos una amplia gama de colores y materiales (lámina aluzinc y galvanizada) que brindan ese toque atractivo y durable para todo tipo de proyectos.

VENTAJAS:

- *Mayor rigidez.*
- *Resistentes a la corrosión.*
- *Fácil instalación.*
- *Excelentes propiedades de reflectividad térmica y lumínica.*
- *Alta luminosidad interior.*
- *Económicas y durables.*

DEFINICIÓN:

Cresta: Parte más alta de la cubierta.
Valle: Parte más baja de la cubierta en medio de dos crestas.
Traslapo: Espacio que debe ocupar una teja sobre otra transversalmente, 15cm entre tejas.
Ancho Útil: Ancho real de cubrimiento de la cubierta.
Ancho Total: Ancho total entre los dos extremos de la cubierta.

USOS:

Cubiertas /Fachadas Techos /Cerramientos Grandes superficies.

NORMAS:

ASTM A792 = NTC 4015:

Productos planos de acero recubierto con aleación 55% aluminio y zinc, mediante el proceso de inmersión en caliente.

ASTM A755 = NTC 3465:

Láminas de acero con recubrimiento metálico por inmersión en caliente y prepintadas en proceso continuo, para productos de construcción expuestos a la intemperie.

ASTM A653 = NTC 4011:

Láminas de acero recubiertas con zinc (galvanizadas) o recubiertas con aleación hierro y zinc mediante procesos de inmersión en caliente.

TABLA DE ESPESORES:

MILÍMETROS	CALIBRE	PESO KG/ML	3 METROS	6 METROS	ANCHO ÚTIL
0,25	32	2,39	7,18kg	14,35kg	1000mm
0,30	30	2,87	8,61kg	17,22kg	1000mm
0,35	29	3,35	10,05kg	20,10kg	1000mm
0,39	28	3,73	11,20kg	22.39kg	1000mm
0,43	26	4,12	12,34kg	24.69kg	1000mm

REFLECTANCIA Y EMITANCIA			ESPESOR DE PINTURA	
COLOR	REFLECTANCIA SOLAR	EMITANCIA TÉRMICA	EXTERIOR	INTERIOR
Azul	0,27	0,86	20 micras	10 micras
Verde	0,40	0,85	20 micras	10 micras
Rojo	0,45	0,87	20 micras	10 micras
Crema	0,74	0,84	20 micras	10 micras

**Garantía de 90 días a partir de la fecha de la factura.*

